

Información técnica

40-10 | 2K Panel Clear



1. Propiedades

Clear para baslac Línea 35-,

- Aplicación fácil y segura. Secado rápido. Fácil de pulir
- Uso: 2 o 3 paneles verticales
- Trabajos multicolor, piezas plásticas.

2. Aplicación

	Relación de mezcla 2 : 1 + 10-30%	100% by vol. 50% by vol. 10 – 30 by vol.	40-10 50-20, -15, -30 60-10, -20, -30, 40
	Viscosidad de aplicación DIN 4 at 20°C	16 s	
	Tiempo de vida de la mezcla	4 h / 20°C	
	Pistola	1.3 – 1.4 mm	
	Número de manos Espesor de película	2 – 3 50 – 60 µm	

3. Drying

	Secado a 20°C	Tacto 2 h	Lijable 4 h
	a 60°C	-	20 min.
	Infrarrojos: (onda corta) (onda media)	8 min. 10 – 15 min.	

Instrucciones de seguridad:

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.