






35 - Poliéster Bicapa

1. Propiedades


Indicado para pintados generales, parciales y retoques de colores lisos, metálicos y perlados).

- Alto contenido de sólidos y pigmentos – muy buen poder cubritivo.
- Bajo consumo de material
- Secado rápido

2. Aplicación

	Mixing ratio 2 : 1	100% by vol. 50% by vol.	35- 60-10, -20, -30, -40
	Visc. Aplicación DIN 4 at 20°C	aprox. 18 – 22 s	
	Potlife	48 h para RFU mezclado / 20°C	
	Presión en pistola	1.3 – 1.4 mm	
	Número de manos Espesor de película	2 (manos para cubrir), ½ mano de efecto. 15 – 20 µm	

3. Evaporación y secado

	Flash off a 20°C	aprox. 10 min., hasta mate
---	-------------------------	----------------------------

Instrucciones de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.